



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KEIM SILAN-PRIMER

1. PRODUKTO APRAŠYMAS

Hidrofobinis silano pagrindo gruntas alkoholio tirpale (paruoštas naudoti). KEIM Silan-Primer įsiskverbia į mineralinės statybinės medžiagos poras ir galimai esamus plonus įtrūkimus. Išgaravus tirpikliui, veiklioji medžiaga nusėda ant porų sienelių ir savo vandeniui atsparias savybes įgyja tik po dažymo tinkama KEIM dažų sistema. Statybinės medžiagos poros neuždaromos, todėl statybinės medžiagos vandens garų pralaidumas praktiškai išlieka.

2. PRODUKTO NAUDOJIMAS

Naudojant KEIM Silan-Primer, mineraliniai, porėti statybinių medžiagų paviršiai, kurie yra stipriai veikiami vandens arba jautrūs drėgmei, gali būti padengti vandeniui atsparia danga – be techninių padengimo priemonių.

Labai vandens veikiami statybinių medžiagų paviršiai yra, pvz., pastatų išorinės pusės (vėjo slėgis), pastatai netoli pakrantės arba jūros salose, tiltai, horizontalūs arba tik šiek tiek pasvirę paviršiai, vandens pusrų veikiami paviršiai ant šaligatvių ar kelių (druskos tirpalas ledui tirpdyti).

Labai drėgmei jautrūs paviršiai yra, pvz., suskilinėjęs fasado tinkas, aktytasis betonas, atviros plytos ir silikatinės plytos (vidinės druskos), natūralus akmuo, kuriame yra geležies druskų (rudos spalvos pakitimai), prastos kokybės betoniniai paviršiai (susitraukimo įtrūkimai).

3. PRODUKTO SAVYBĖS

- labai atstumiantis vandenį
- labai pralaidus

PRODUKTO SAVYBĖS

- Tankis: apie 0,8 – 0,9 g/cm³
- Pliūpsnio temperatūra: 4°C
- Aktyvioji medžiaga: Silano/siloksano bazė

KLASIFIKACIJA

- Įsigėrimo gylis: Kad pastatų paviršiai būtų hidrofobiški, reikalingas minimalus įsiskverbimo gylis – 2 mm.

SPALVOS

Bespalvis

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, sausas, švarus ir be sukibimų mažinančių likučių.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu nuo $\geq +5^{\circ}\text{C}$ iki $\leq +30^{\circ}\text{C}$. Negalima naudoti esant tiesioginei saulei arba ant saulės įkaitintų paviršių. Dengiami paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės saulės, vėjo ir lietaus darbo metu ir po jo.

SĄNAUDOS

Apie 0,2 – 0,8 L/m².

Tai yra orientacinės medžiagos sąnaudos ant lygaus paviršiaus. Tikslios sąnaudos turi būti nustatytos atliekant bandymus darbo vietoje.

NAUDOJIMAS

Paviršius prisotinamas KEIM Silan-Primer gruntu teptuku arba geriau užliejant (nepurkšti) du kartus „šlapias ant šlapio“ metodu, maždaug kas 10 minučių.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Norint optimaliai išvystyti vandeniui atsparias savybes, KEIM Silan-Primer reikia pakartotinai padengti tinkamu KEIM dažų sluoksniu kuo greičiau, išgaravus alkoholiniam tirpikliui (maždaug po 4 valandų).

ĮRANKIŲ VALYMAS

Valyti vandeniu iškart po naudojimo.

5. PAKUOTĖ

KIEKIS	MAT. VNT.	KIEKIS PALETĖJE	PAKUOTĖS TIPAS
25	L	8	bakelis
5	L	78	bakelis

6. LAIKYMAS

MAKS. LAIKYMO LAIKAS	LAIKYMO SĄLYGOS
12 mėnesių	vėsiai atspariai nuo šalčio tvirtai uždaryta talpa saugoti nuo karščio ir tiesioginės saulės

7. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Atliekų pašalinimo informacijos žiūrėti Saugos duomenų lape (skyrius 13).

Atliekų kodas: 08 01 11 *

8. SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žiūrėti Saugos duomenų lapą. Komercinis produktas. ES ribinė vertė šiam produktui -.

Šiame produkte yra: - g/l LOJ.

GISCODE: BSL 50

9. BENDRA INFORMACIJA

Neturėtų tiesiogiai liestis su bitumu.

Dirbant uždaroje patalpose, talpyklas laikyti sandariai uždarytas. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.

Uždengti nedengiamus paviršius, ypač stiklą, keramiką ir natūralų akmenį. Visi iškalai ant aplinkinių paviršių ar eismo vietų turi būti nuvalyti iškart naudojant didelį kiekį vandens.

Draudžiama maišyti su ne sistemos produktais arba kitais pašaliniais priedais.

Pateikiami duomenys ir savybės yra plataus vystymo darbo ir praktinės patirties rezultatas. Mūsų suteikiamos naudojimo rekomendacijos, suteiktos žodiniu ar rašytiniu būdu, siekiant suteikti pagalbą renkantis mūsų produktus, neįpareigoja kontraktinių santykių. Jos neatleidžia perkančiųjų ir naudojančių produktus, nuo atsakomybės patiems kruopščiai patikrinti produkto tinkamumo konkrečiam atvejui. Turi būti laikomasi standartinių statybos industrijos praktikų. Mes pasilieiname teisę atlikti pakeitimus produkto arba naudojimo pagerinimui. Šis leidimas pakeičia ankstesnius leidimus.

Keimfarben GmbH nėra atsakinga už vertimo į lietuvių kalbą tikslumą. Prašome žiūrėti medžiagų techninius aprašymus originalia (vokiečių) arba anglų kalbomis internetinėje svetainėje www.keim.com.